



Конти Трейдинг

Прокатные шайбы из ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ И КОМПОЗИТНЫЕ ВАЛКИ



© 2012-2020, ООО «Конти Трейдинг»


190020 Санкт-Петербург
Нарвский пр. 18 оф.505
ИНН 7839442193

info@contitrade.ru
8 800 30 10 812



ООО "Конти Трейдинг" поставляет прокатные кольца, шайбы и композитные бандажированные валки в полном соответствии с запросом Вашей . Прокатные кольца поставляются для следующих процессов:

- горячей прокатки бесшовных труб
- прокатки сортовых профилей: непосредственно процесс прокатки и проведение проката в роликовых проводках



Прокатные кольца - технологический инструмент в прокатного производства, от качества которого зависит производительность стана и качество металлопроката. Срок службы и износостойкость калибров прокатных шайб значительно влияют на технико-экономические показатели работы прокатного стана.




Прокатные шайбы от компании Конти Трейдинг:

- Обладают высокой износостойкостью, при корректном подборе материала.
- Обеспечивают точные размеры при прокатке и позволяют лучше контролировать сечение раската в проходах
- Обеспечивают сокращение времени простоя прокатного стана.



1 Мелкосортные и проволочные станы:



Применение твердосплавных валков и шайб



2 Прокатка с разделением нитей - Слиттинг

Заготовка



Черновая группа



Промежуточная группа





СЛИТТИНГ в 4 НИТИ

Собачья кость

Новая марка: СТ60S
Наилучшая стойкость

Новая марка: СТ40S
Наилучшая стойкость






Марка	Состав		Плотность г/см ³	Средний размер зерна мкм	Твердость HRA	Предел прочности на изгиб Н/мм ²	Предел прочности на сжатие Н/мм ²	Предел прочности на разрыв Н/мм ²
	WC%	Co+Ni+др						
CT10S	94	6	14.70~15.00	4~5	≥88.0	≥2500	≥3800	≥3500
CT15S	92	8	14.50~14.80	3~4	≥87.0	≥2600	≥3800	≥3300
CT20	89.5	10.5	14.30~14.60	3~4	≥86.0	≥2800	≥3600	≥3200
CT25	86.5	13.5	14.00~14.30	3~4	≥85.0	≥2900	≥3500	≥3100
CT25S	86.5	13.5	14.00~14.30	4~5	≥85.0	≥2900	≥3500	≥3200
CT30	85	15	13.90~14.20	3~4	≥84.0	≥2900	≥3400	≥3000
CT40	82	18	13.60~13.90	3~4	≥83.0	≥2700	≥3200	≥3000
CT40S	82	18	13.60~13.90	4~5	≥83.0	≥2700	≥3100	≥3100
CT45	80	20	13.40~13.70	3~4	≥82.5	≥2700	≥3100	≥2900
CT45S	78	22	13.20~13.50	4~5	≥80.0	≥2500	≥2900	≥2900
CT50	78	22	13.20~13.50	3~4	≥80.0	≥2500	≥2900	≥2800
CT55	74	26	12.80~13.10	3~4	≥79.0	≥2300	≥2800	≥2600
CT55S	73	27	12.85~13.15	4~5	≥78.5	≥2300	≥2800	≥2700
CT60A	70	30	12.50~12.80	3~4	≥78.0	≥2300	≥2800	≥2500



Процесс производства твердых сплавов





КОНТАКТЫ

Наш офис находится по адресу
г. Санкт-Петербург, Нарвский
пр. 18 оф.505

e-mail: info@contitrade.ru

Телефон: **8 800 30 10 812**

